

Исполнитель: МЗ Банный АО
Юридический адрес из описания: 413810 Ресин, Суроговский район, Банный муниципальный район, село Банное Отроч, шоссе Металлургов, 2

Генеральный директор: МЗ МАО
Одноразовый: 105/1241-5354/1 от 20.06.2025
№ транспортного средства: У 437 КХ 152, номер ЕЕ 6632 52



Наименование продукции: Прокат арматурный ГОСТ 34028-2016
Сертификат соответствия: МРЛ МС2.40.445.37635; ВУ/112.02.01. ТР013 109.01 01562

№ п/п	Номер партии	Класс проката / Марка стали	Обозначение МН		Сортмент	Дополнительные требования	Размер профиля	Длина, мм	Кол. мест	Масса, т
			Общие технические требования	Класс проката / Марка стали						
1	253147	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	МН1, 2в, ОМ1, ОБ2, И1	№10	11700	1	2,012
2	253149	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	МН1, 2в, ОМ1, ОБ2, И1	№10	11700	1	2,070
3	253151	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	МН1, 2в, ОМ1, ОБ2, И1	№10	11700	2	4,180
4	253152	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	МН1, 2в, ОМ1, ОБ2, И1	№10	11700	1	2,092
5	253945	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	МН1, 2в, ОМ1, ОБ2, И1	№10	11700	4	14,592
6	253916	A500C	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	ГОСТ 34028-2016	МН1, 2в, ОМ1, ОБ2, И1	№10	11700	4	14,558
Итого: 13										39,534

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПО КОШЕВОЙ ПРОБЕ										
№ п/п	Номер партии	% C	% Si	% Mn	% S	% P	% Cu	% Ni	% Mo	% V
1	253147	0,18	0,09	0,35	0,013	0,017	0,19	0,16	0,11	0,014
2	253149	0,19	0,10	0,40	0,015	0,015	0,19	0,12	0,11	0,008
3	253151	0,19	0,10	0,38	0,014	0,019	0,22	0,13	0,013	0,002
4	253152	0,18	0,09	0,36	0,016	0,020	0,21	0,18	0,12	0,002
5	253945	0,19	0,09	0,39	0,015	0,012	0,18	0,13	0,10	0,016
6	253916	0,18	0,10	0,36	0,011	0,009	0,19	0,09	0,10	0,011

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Номер партии	Длина	Прочность на разрыв, Н/мм ²	Временное удлинение до, Н/мм ²	Относительное удлинение разг., %	Относительное удлинение 0,2 %, %	Отношение см/от(0,2)	Масса 1 м, кг	Холодный изгиб	Относительная площадь сечения после изгиба, %
-------	--------------	-------	--	---	----------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------	----------------	---

СЧЕТЫЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ

Страница 1 из 2

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 64E83FB800020007E60C

Владелец: Красавцева Татьяна Александровна

Действителен с: 28.08.2024 по 28.08.2025



№ п/п	Номер плавки	Партия	Предел текучести σ_T (0,2), МПа	Временное сопротивление σ_B , МПа	Относительное удлинение A_{50} , %	Относительное удлинение A_{100} , %	Отношение σ_T/σ_B	Масса 1 м ²	Холодный изгиб	Относительная площадь сечения после изгиба
1	253147	1:2	500; 595	670; 670	7,5; 7,0	18,0; 22,0	1,14; 1,13	0,616; 0,619	Уд: Уд	0,000; 0,001
2	253149	1:2	500; 575	660; 635	7,5; 10,0	16,5; 23,0	1,14; 1,14	0,614; 0,614	Уд: Уд	0,005; 0,002
3	253151	1:2	615; 615	690; 690	7,5; 7,5	21,5; 21,5	1,12; 1,12	0,613; 0,608	Уд: Уд	0,002; 0,002
4	253152	1:2	605; 595	680; 670	8,0; 8,0	22,0; 21,0	1,12; 1,13	0,615; 0,613	Уд: Уд	0,001; 0,007
5	253155	1:2	585; 610	660; 675	8,5; 7,5	22,5; 17,5	1,13; 1,12	0,615; 0,613	Уд: Уд	0,007; 0,006
6	253156	1:2	595; 585	675; 635						

Примечание: Ссылка на ГОСТ 34028-2016.

Масса и площадь сечения в среднем по пробы не превышает значений, указанных в п. 5 приложения к таблице 4 ГОСТ 34028-2016.

После изготовления проката прокатчик обеспечивает эргодичность уретной поверхности размоточной не более 0,3 мкм/мг.


Способ производства 2.

Уровень в оргинате продавца соответствует действующим стандартам, техническим условиям и спецификациям.

Уровень в оргинате покупателя соответствует ГОСТ Р 51713-2001. Допускается незначительное отклонение от нормы.

Контроль в производстве черных металлов

Косачева Татьяна Александровна (ФИО)



Для проверки подлинности сертификата введите дату/номер сертификата и номер партии в адрес для проверки подлинности сертификата и обработки по вопросам качества: <https://www.balmetall.ru/proverka-certifika/>

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 64E83FVB800020007E60C

Владелец: Красавцева Татьяна Александровна

Действителен с: 28.08.2024 по: 28.08.2025

