

Продавец (Экспортер) (Seller (Exporter))

Публичное акционерное
общество

ЧЕЛЯБИНСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ,
РОССИЯ



ЧЕЛЯБИНСК
МЕТАЛЛУРГИКАЛ
ПЛАНТ РАО,
РОССИЯ

Грузополучатель, адрес, Consignee, address
ООО "Мечел-Сервис"
Россия 603069, г. Нижний Новгород
ул. Ореховская д. 80

Сертификат качества № 86-614
Quality certificate No.

Лист 1 Листов 1
Sheet Sheets



RU/MCC,
213.377

36212

Заказ № 265102
Order No

Поз. 2
Pos.

автомашинная
Car

№ E367ЕН774, ВХ564674
No

Кол-во мест
Package Nos

4
Вид груз. мест
Type of packages

СВЯЗКИ

Наименование продукции
Name of material

Метод производства
Steel-making practice

Тех. требования заказа
Technical requirements of the order

НД Standards

Прокат арматурный периодического профиля для железобетонных конструкций

Конвертерная сталь
Оxygen - blown Steel

ГОСТ 34028-2016;

N	Номера плавов Heat №	Усл. № плавки Comp. heat №	№ парт. Lot №	Марка Grade	Класс прочности, класс проката, класс стали.	Размеры Dimensions		Длина Length мм	шт. pieces	связки	нетто net, kg	брутто gross, kg	Сорт Class	Доп. требования Additional requirements
						Толщина Thickness мм	Ширина Width мм							

1	K317855			A500C	арм 25			12000		2	6555		1	2 партия ВУ2 №21-4140; №20-2415;
2	K317882			A500C	арм 25			12000		2	12925		1	1 партия ВУ2 №2-7240; №1-5685;

Показатели качества товара. Quality characteristics of goods

Химический состав в % Chemical composition, %

№	Сэв	C	Mn	Si	S	P	Cu	Ti	N2	Al
1	0,39	0,19	1,12	0,28	0,021	0,017	0,05	0,002	0,006	0,002
2	0,39	0,20	1,07	0,28	0,012	0,024	0,03	0,002	0,006	0,003

Механические св-ва
Mechanical properties

№	Вр. сопр. Н/Мм ² Tensile strength	Пред. тек. Н/Мм ² Yield strength	Вр. сопр./Пред Tensile strength/Yield	Отн.удлин. % Elongation (A)	Полн.отн.удл % Agt	Равн.удл. % Uniform elongation	Angle of curvature without cracks
1 И1	656,0	566,0	1,16	17,9	7,7	7,3	180° без трещ.
	664,0	574,0	1,16	19,7	7,2	6,8	180° без трещ.
2 И1	692,0	594,0	1,16	18,0	10,1	9,8	180° без трещ.
	692,0	590,0	1,17	20,0	6,8	6,5	180° без трещ.

Геометр. параметры
Dimensions

fr площадь смятия
fr crushing area

№	0,095
1	0,095
2	0,090

Указанный в настоящем товаросопроводительном документе товар соответствует по качеству требованиям заказа, действующим стандартам и техническим условиям. При перепродаже по вопросам качества обращаться на № документа. It is hereby certified that the quality of goods mentioned is in conformity with the requirement of the order, standards and mentioned specifications. Please make reference to this certificate number in all correspondence regarding quality of the goods.

86-614

ID серт. 3998382



Примечание Форма профиля - 2Ф. Овальность - 0В1. Группа предельных отклонений массы 1м длины проката - 0М1. Способ производства - 2. Продукция не содержит радиоактивного загрязнения.
Углеродный эквивалент с учётом п.6.14.4. ГОСТ 34028-2016. Требования п.8.14.4. ГОСТ 34028-2016 выполнены.; Контрольные испытания сварных соединений ООО "Институт
ВНИИЖЕЛЕЗОБЕТОН" ИЦ "НИЦПРОМ". Протоколы сварных соединений ДУ1-03/1.2.1/12/2022-1.2.3 от 26.02.2024.Контрольные испытания сварных соединений Отдела контрольных
испытаний департамента по контролю качества. Протоколы сварных соединений № 511-525 от 12.12.2023.

Сертификат № 86-614
Certificate No /Date/ 30.01.2025

Подлинность документа о качестве можно проверить на сайте http://cml-otk-cert01.mechel.com/otk_cert/cert.php

Подписи: ОТК _____ Шатрова Ж.В.
Исполнитель _____

Указанный в настоящем товаросопроводительном документе товар соответствует по качеству требованиям заказа, действующим стандартам и техническим условиям. При переписке по вопросам качества ссылаться на №129, документ.
документа./ It is hereby certified that the quality of goods mentioned in this shipping document is in conformity with the requirement of the order, standards and mentioned specifications.
Please make reference to this certificate number in all correspondence regarding quality of the goods.

86-614

ID серт. 39988862

