

ООО "ИЗОМИН", г. Ступино, Московская
область, Промышленная ул., влд. 6, стр. 1, тел.
(49664)79009, факс (49664)79008

ИЗОМИН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Плиты минераловатные теплоизоляционные "ИЗОМИН"
на синтетическом связующем

ТУ 23.99.19-006-58256885-2019 с изм. 1,2,3,4



СТБ 1995-2009

Марка ThermoWool стандарт Толщина, мм 100
Номер партии 52 Дата изготовления 29.03.2025 г.
Объем партии, м³ 1354,752

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически
Длина, мм	1200(±10)	1199
Ширина, мм	600(±2)	600
Толщина, мм	100(-2;+3)	100
Плотность, кг/м ³	32(-15/+5%)	28
Предел прочности при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа, не менее	3,4	6,3
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, кг/м ² , не более	1	0,11
Содержание органических веществ, % по массе, не более	2,5	2,1
Влажность по массе, %, не более	0,5	0,06
Теплопроводность, Вт/(м·К), не более при температуре 10°C(283±1)K	0,039	0,039

Декларация о соответствии РОСС RU Д-RU.PA01.B.00398/24 от 12.01.24г.

Плиты соответствуют ТУ 23.99.19-006-58256885-2019 с изм. 1,2,3,4

Лаборант-контролер:

/А.В. Дронова /

Начальник лаборатории:

/ А.Л. Неустроев

