

ООО "НТПЗ"

142401, Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, тер. Технопарк Успенский 1, д. 10
тел.: 7(496)519-61-71Покупатель:
Грузополучатель:Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерметГрупп"
ООО "ТК "М-Сервис"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 7 900-25



Дата выдачи сертификата:

24.06.2025

Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 п.1 электросварные. 2) Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. 3) Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	101918	8645-68	Ст2пс	40х20х1,5	6	212 084_29.05.2025	276	1 656	2,169	
2	101918	8645-68	Ст2пс	40х20х1,5	6	212 085_29.05.2025	276	1 656	2,169	
3	101918	8645-68	Ст2пс	40х20х1,5	6	212 086_29.05.2025	276	1 656	2,169	
4	201668	8645-68	Ст2пс	40х20х1,5	6	212 079_29.05.2025	276	1 656	2,169	
5	201668	8645-68	Ст2пс	40х20х1,5	6	212 080_29.05.2025	276	1 656	2,169	
6	2506783	10704-91	Ст3сп-5	Дн 76х3	12	306 189_15.05.2025	61	732	3,953	
7	2508429	10704-91	Ст3сп-5	Дн 159х4	12	306 409_20.05.2025	10	120	1,835	
8	153479	30245-2003	Ст3сп-5	120х120х4	12	117 369_22.06.2025	25	300	4,275	
Итого:							1 476	9 432	20,908	
Всего:									20,908	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства			Гидро-испытания ГОСТ 10705-80
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	V x1000	N x1000	Временное сопот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл.,%	
101918	13	9	41	9	15	5	4	3		0	7	410		29	
201668	14	2	50	17	13	5	2	3	5	0	6	365		33	
2506783	16	19	45	15	19	3	2	3	2,2	0	6	460	335	32	Удовл
2508429	17	19	50	15	10	3	2	3	2,1	0	5	480	340	36	Удовл
153479	16	22	17	9	9	2	1	1		0	6	471		31	

Примечание:	№ плавки	Ударная вязкость							Мех. старение КСУ+20° Дж/см2	
		КСV-60° Дж/см2	КСV 0° Дж/см2	КСU-70° Дж/см2	КСU-60° Дж/см2	КСU-20° Дж/см2	КСV+20° Дж/см2	КСV-20° Дж/см2		КСV-40° Дж/см2
		101918								
1. Визуальный контроль без замечаний.	201668									
2. Размеры труб в пределах допуска.	2506783									
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.	2508429									
4. Холодный изгиб, 180° - уд.	153479									

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК

