

Покупатель:
Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерметГрупп"
ООО "ТК "М-Сервис"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 722-25

Дата выдачи сертификата:

05.02.2025

Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8645-68 п.1 электросварные. 2) Трубы стальные квадратные по ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 п.1 электросварные. 3) Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. 4) Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	341190	8639-82	Ст3сп-5	50х50х4	6	127 623_23.10.2024	120	720	4,003	
2	141298	8645-68	Ст3сп-5	60х40х4	6	127 491_22.10.2024	120	720	4,003	
3	343000	10704-91	Ст3сп-5	Дн 133х4	12	318 814.1_28.11.2024	13	156	1,986	
4	143062	30245-2003	Ст3сп-5	140х140х6	12	313 666_31.07.2024	16	192	4,708	
5	240126	10704-91	Ст3сп-5	Дн 133х4	12	315 046.6_23.08.2024	3	36	0,458	
6	142265	10704-91	Ст3сп-5	Дн 133х4	12	315 013.2_23.08.2024	3	36	0,458	
7	312054	30245-2003	Ст3сп-5	120х60х5	12	123 803_10.09.2024	32	384	4,931	
Итого:							307	2 244	20,547	
Всего:									20,547	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства			Гидро-испытания ГОСТ 10705-80
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	V x1000	N x1000	Временное сопрот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл.,%	
341190	16	19	17	14	6	5	6	2			5	469		31	Удовл
141298	15	20	16	12	3	3	1	2			6	440		30	
343000	16	21	16	10	8	2	2	3			7	485		31	
143062	16	21	18	10	14	2	2	3			5	444	331	34	Удовл
240126	18,2	18	41	20	11	2,5	4,1	4,4	4,4		4	470	355	26	
142265	17,2	17	41,5	21	16	3,7	3,5	3,9	3,4		4	472	342	26	
312054	17	21	44	14	6	4	2	2			5	445	315	36	Удовл
Примечание: 1. Визуальный контроль без замечаний. 2. Размеры труб в пределах допуска. 3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ. 4. Холодный изгиб, 180° - уд. 5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом. 6. Свариваемость гарантируется.	№ плавки	Ударная вязкость								Мех. старение KCU+20° Дж/см2					
		KCV-60° Дж/см2	KCV 0° Дж/см2	KCU-70° Дж/см2	KCU-60° Дж/см2	KCU-20° Дж/см2	KCV+20° Дж/см2	KCV-20° Дж/см2	KCV-40° Дж/см2						
	341190														
	141298														
	343000														
	143062						141	165		166					
	240126														
	142265														
	312054						100	154		78					

Примечание:

- Визуальный контроль без замечаний.
- Размеры труб в пределах допуска.
- Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
- Холодный изгиб, 180° - уд.
- 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК

