

ООО "НТПЗ"
142401, Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, тер. Технопарк Успенский 1, д. 10
тел.: 7(496)519-61-71

Покупатель:
Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерметГрупп"
ООО "ТК "М-Сервис"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 7 491-25

Дата выписки сертификата:

18.06.2025

Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. 2) Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	322153	30245-2003	Ст3сп-5	120х120х5	12	112 158_12.05.2025	25	300	5,265	
2	322153	30245-2003	Ст3сп-5	120х120х5	12	112 163.6_12.05.2025	8	96	1,685	
3	2417538	30245-2003	Ст3сп-5	120х120х5	12	112 157.3_12.05.2025	8	96	1,685	
4	2502631	10704-91	Ст3сп-5	Дн 133х4	12	303 813_04.04.2025	19	228	2,902	
5	2502925	10704-91	Ст2пс-5	Дн 57х3	6	208 663_20.04.2025	70	420	1,680	
6	2502923	10704-91	Ст2пс-5	Дн 57х3	6	208 629_20.04.2025	70	420	1,680	
7	2505239	30245-2003	Ст3сп-5	140х140х4	12	304 819_18.04.2025	20	240	4,022	
8	2508748	10704-91	Ст3сп-5	Дн 159х6	12	307 560.6_27.05.2025	1	12	0,272	
9	353907	10704-91	Ст3сп-5	Дн 108х3,5	12	307 641_29.05.2025	24	288	2,598	
Итого:							245	2 100	21,789	
Всего:									21,789	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства			Гидро-испытания ГОСТ 10705-80
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	V x1000	N x1000	Временное сопрот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл.,%	
322153	16	18	46	11	4	3	2	2		0	6	445	305	35	
2417538	19	20	47	3	2	7	8	14	3,1	0	7	468	330	33	
2502631	15	17	44	11	19	4	2	3	2	0	4	470	330	37	Удовл
2502925	11	5	35	21	16	5	3	3	2,8	0	4	420	320	31	Удовл
2502923	12	6	33	18	17	4	2	3	3,2	0	4	395	270	33	Удовл
2505239	16	18	43	9	22	3	2	3	3	0	5	470	335	38	
2508748	17	19	46	14	11	4	3	3	1,6	0	7	445	310	32	Удовл
353907	16	22	41	13	5	3	2	2		0	5	480		29	Удовл

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.

2. Размеры труб в пределах допуска.

3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.

4. Холодный изгиб, 180° - уд.

5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.

6. Свариваемость гарантируется.

№ плавки	Ударная вязкость								Мех. старение КСУ+20° Дж/см2
	KCV-60° Дж/см2	KCV 0° Дж/см2	KCU-70° Дж/см2	KCU-60° Дж/см2	KCU-20° Дж/см2	KCV+20° Дж/см2	KCV-20° Дж/см2	KCV-40° Дж/см2	
322153					106	162			80
2417538					141	149			139
2502631									
2502925									
2502923									
2505239									
2508748					95	138			
353907									93

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата.

ОТК

