

Покупатель:
Грузополучатель:

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерметГрупп"
ООО "ТК "М-Сервис"



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 8 343-25

Дата выдачи сертификата:

01.07.2025

Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Трубы стальные квадратные по ГОСТ 13663-86; ГОСТ 8639-82 п.1 электросварные. 2) Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. 3) Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса, т	
				АхВхS, мм	Длина, м				теор.	факт.
1	2425959	30245-2003	Ст3сп-5	160х80х6	12	300 662_07.02.2025	20	240	4,980	
2	2501803	30245-2003	09Г2С	80х80х4	12	106 847.3_23.03.2025	4	48	0,443	
3	2502908	10704-91	Ст3сп-5	Дн 89х3,5	12	304 473_13.04.2025	44	528	3,897	
4	2502903	10704-91	Ст2пс-5	Дн 57х3,5	6	208 097_17.04.2025	70	420	1,940	
5	2505214	8639-82	Ст3сп-5	60х60х4	6	111 967_11.05.2025	64	384	2,619	
6	2505214	8639-82	Ст3сп-5	60х60х4	6	111 968_11.05.2025	64	384	2,619	
7	2508534	30245-2003	Ст3сп-5	80х80х4	12	113 466_22.05.2025	42	504	4,647	
Итого:							308	2 508	21,145	
Всего:									21,145	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %												Механические свойства			Гидро-испытания ГОСТ 10705-80
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	V x1000	N x1000	Временное сопрот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл.,%		
2425959	17	19	48	11	19	3	2	2	3,9	0	6	455	320	33		
2501803	10	67	160	11	10	4	2	3	2,9	3	5	519	396	28		
2502908	15	18	49	20	16	5	2	3	2,1	0	5	475	335	33	Удовл	
2502903	11	7	35	10	13	4	3	3	3,8	0	5	415	320	32	Удовл	
2505214	14	18	43	17	17	4	2	3	2,4	0	4	475	330	36		
2508534	17	22	56	25	11	5	3	3	2,4	0	3	500	345	33		
Примечание: 1. Визуальный контроль без замечаний. 2. Размеры труб в пределах допуска. 3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ. 4. Холодный изгиб, 180° - уд. 5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом. 6. Свариваемость гарантируется.	№ плавки	Ударная вязкость									Мех. старение КСВ+20° Дж/см2					
		КСВ-60° Дж/см2	КСВ 0° Дж/см2	КСВ-70° Дж/см2	КСВ-60° Дж/см2	КСВ-20° Дж/см2	КСВ+20° Дж/см2	КСВ-20° Дж/см2	КСВ-40° Дж/см2							
		2425959				92	148			75						
		2501803														
		2502908														
		2502903														
		2505214														
		2508534														

Примечание:

1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.

Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.

По вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

ОТК

