ООО "НТПЗ"
142401, Московская область, г.о. Богородский, г. Ногинск, тер. Технопарк Успенский 1, д. 10
тел.: 7(496)519-61-71

Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерметГрупп"
Грузополучатель: ООО "ТК "М-Сервис"

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 9 916-25

Дата выписки сертификата: 04.08.2025 Род упаковки: пакеты

Наименование продукции: 1) Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2003. 2) Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10705-80; ГОСТ 10704-91.

№ п/п	№ плавки	ГОСТ / ТУ	Марка стали	Размеры		№ пакета (заказа)	Кол-во, шт	Метраж, м	Масса,т	
				АхВхS,мм	Длина, м				теор.	факт.
1	2417865	30245-2003	09Г2С-15	120х80х6	12	113 169.3_20.05.2025	3	36	0,611	
2	2500616	30245-2003	Ст3сп-5	140х140х6	12	305 352.1_26.04.2025	15	180	4,414	
3	2512714	30245-2003	Ст3сп-5	80х80х4	12	119 652_08.07.2025	42	504	4,647	
4	2513164	30245-2003	Ст3сп-5	100х100х4	12	121 828_27.07.2025	36	432	5,067	
5	2516784	10704-91	Ст3сп-5	Дн 76х3	12	311 403_13.07.2025	61	732	3,953	
						Итого:	157	1 884	18,692	
						Всего:			18,692	

Результаты исследований

№ плавки	Химический состав %											Механические свойства			Гидро-испытания ГОСТ 10705-80
	C x100	Si x100	Mn x100	P x1000	S x1000	Cr x100	Ni x100	Cu x100	Al x100	V x1000	N x1000	Временное сопрот. Н/мм2	Предел текучести, Н/мм2	Относит. удл.,%	
2417865	7	53	134	4	1	6	8	12	3,2	0	7	527	442	32	
2500616	18	18	44	14	13	4	2	3	2,3	0	5	450	315	32	
2512714	19	19	47	5	2	8	10	15	2,6	0	6	499	344	30	
2513164	19	19	45	4	2	7	9	14	2,8	0	7	503	360	32	
2516784	15	18	48	10	4	3	2	2	2,9	0	4	455	330	33	Удовл

№ плавки	Ударная вязкость								Мех. старение KCU+20° Дж/см2
	KCV-60° Дж/см2	KCV 0° Дж/см2	KCU-70° Дж/см2	KCU-60° Дж/см2	KCU-20° Дж/см2	KCV+20° Дж/см2	KCV-20° Дж/см2	KCV-40° Дж/см2	
2417865			255						276
2500616					92	140			70
2512714									
2513164									
2516784									

Примечание:
1. Визуальный контроль без замечаний.
2. Размеры труб в пределах допуска.
3. Технологические испытания в соответствии с техническими требованиями ГОСТ.
4. Холодный изгиб, 180° - уд.
5. 100 % неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
6. Свариваемость гарантируется.

Указанная в настоящем документе продукция соответствует по качеству условиям договора.
Внесение изменений в сертификат, а также использование данного сертификата в иных целях запрещено.
По вопросам качества ссылайтесь на номер сертификата.

ОТК

ОТК